

# NORGIPS FINISH

**NORGIPS®**

Glettelőgipsz gipszkarton lemezek csatlakozásainak, vagy más beltéri ásványi felületek végső gletteléséhez



## ALKALMAZÁS

- Gipszkarton lemezek csatlakozásainak végső glettelése (Q2)
- Vékonyrétegű glettelés készítése a gipszkarton lemezek egész felületén (Q3, Q4)
- Gipszbevonatok készítése ásványi aljzatokon
- Karcolások kitöltése ásványi aljzatokon

## ELŐNYÖK

- Alkalmazható tűzgátló térelválasztók befejező gletteléséhez (Q2, Q3, Q4)
- Tökéletes felületi simaság
- Kitűnő tapadás
- Használható fokozott nedvességtartalmú helyiségekben (fürdőszobák, konyhák)
- Kis zsugorodás kötéskor
- Nagyon jól ellenáll a repedésnek

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Típus	B2/20/2 az EN 13279-1:2008 szerint
Tűzvédelmi osztály	A1 - egyáltalán nem éghető
Bedolgozási idő	60 perc
Vízfelhasználás	11 l / 25 kg
Megengedett vastagság	Egy rétegben 0-10 mm vastagságban felhordva
Alkalmazási hőmérséklet	+5 – +25°C
Kiadósság	0,10 kg/m <sup>2</sup> – Norgips gipszkarton lemezek fugáinak kitöltésénél 1,0 kg/mm/m <sup>2</sup> – felületek teljes felületi glettelése
Felhasználhatósági idő	12 hónap
Csomagolás	25 kg-os zsák (48 darab raklaponként)

## KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Csom.	Név	Leírás	Csom.	Név	Leírás
	<b>NORGIPS START</b>	Gletttanyag		<b>NORGIPS START&amp;FINISH</b>	Kétfunkciós gipsz gletttmassza



Lemez + Profil + **Massza** + Tartozékok = NORGIPS megoldás

**MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS**

Csomagolás (kg)	Darabszám egy raklapon (db)	(kg)
25	48	1 200

**AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE**

Az aljzatnak szilárdnak, száraznak, zsírtól, portól és laza részecskéktől mentesnek kell lennie.

A gipszkarton felületek nem igényelnek alapozást. A nedvszívó ásványi aljzatokat mélyalapozóval, a sima betonfelületeket pedig tapadást javító alapozóval kell megerősíteni.

**A MASSZA ELKÉSZÍTÉSE**

A glettanyagot fokozatosan kell beszórni egy tiszta vízzel töltött edénybe, 25 kg száraz keverékhez 11 l víz arányban, és keverje kézzel vagy lassú keverővel, hogy egyenletes állagot kapjon. A glettet a vízzel való összekeverést követő 60 percen belül kell használni.

**A MASSZA FELHORDÁSA**

A Norgips gipszvakolatot kézi felhordásra tervezték. Az elkészített keveréket megfelelő spaklival vagy rozsdamentes anyagból készült simítóval kell felvinni, rétegenként legfeljebb 10 mm vastagságban. Ha megszáradt, csiszolja le a felületet kézzel vagy géppel, P180 és P240 közötti szemcseméretű csiszolópapírral vagy csiszolóhálósával.

**TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

- A glettanyagot +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten kell használni.
- A zárt zsákokat száraz helyiségben, fa raklapokon kell tárolni.
- A keveréshez és a gletteléshez tiszta, rozsdamentes acélból készült eszközöket és szerszámokat használjon - ellenkező esetben a feldolgozási idő lerövidül.
- Felhasználható 12 hónapig.
- További információk [www.norgips.hu](http://www.norgips.hu) weblapon található.

**NORGIPS sp. z o.o.**

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varsó, PL

[www.norgips.hu](http://www.norgips.hu)

Az ebben a tájékoztatóban szereplő adatok csak termék-leírások. Ezek általános iránymutatások, amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, és nem vonatkoznak konkrét alkalmazásokra. Folyamatosan javítjuk és fejlesztjük a cégünk által kínált termékeket,

fenntartjuk a jogot a paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen követelés alapját. Kérdések esetén lépjenek kapcsolatba a Norgips műszaki osztályával / a Norgips képviselőjével.

Kiadás: 2022 szeptember