

# NORGIPS START

**NORGIPS®**

Hézagoló gipsz gipszkarton lemezek csatlakozásainak kitöltéséhez



## ALKALMAZÁS

- Gipszkarton lemezek csatlakozásainak kitöltése erősítő szalaggal
- Gipszkarton felületek, valamint gipsz- és mészcement vakolatok hibáinak kitöltése
- A látható rögzítő és befejező elemek glettelése
- Élvédő besüllyesztése szárazépítési rendszerekben.




## ELŐNYÖK

- Alkalmazható tűzgátló térelválasztók hézagoló gipszeléséhez (Q1)
- Kitűnő tapadás
- Rendkívül kiadós
- Használható fokozott páratartalmú környezetben (fürdőszobák, konyhák)
- Kis zsugorodás kötéskor
- Nagyon jól ellenáll a repedésnek

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Típus	1B az EN 13963:2014 szerint
Tűzvédelmi osztály	A1 - egyáltalán nem éghető
Bedolgozási idő	60 perc
Vízfelhasználás	11 l / 25 kg
Megengedett vastagság	Egy rétegben 0-5 mm vastagságban hordható fel
Alkalmazási hőmérséklet	+5 – +25°C
Kiadósság	0,15 kg/m <sup>2</sup> – Norgips gipszkarton lemezek fugáinak kitöltésénél
Felhasználhatósági idő	12 hónap
Csomagolás	25 kg-os zsák (48 darab raklaponként)

## COMPLEMENTARY PRODUCTS

Csom.	Név	Leírás	Csom.	Név	Leírás
	<b>NORGIPS FINISH</b>	Gletttanyag		<b>NORGIPS START&amp;FINISH</b>	Felhasználásra kész kétfunkciós gletttanyag
	<b>NORGIPS EXTRA FINISH</b>	Felhasználásra kész, végső gletttanyag			



Lemez + Profil + **Massza** + Tartozékok = NORGIPS megoldás

**MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS**

Csomagolás (kg)	Darabszám egy raklapon (db)	(kg)
25	48	1 200

**AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE**

Az aljzatnak szilárdnak, száraznak, zsírtól, portól és laza részecskéktől mentesnek kell lennie.

Mielőtt az anyagot a vágott élre felvinné, nedves ecsettel porolja le azokat.

**A MASSZA ELKÉSZÍTÉSE**

A glettanyagot fokozatosan kell beszórni egy tiszta vízzel töltött edénybe, 25 kg száraz keverékhez 11 l víz arányban, és keverje kézzel vagy lassú keverővel, hogy egyenletes állagot kapjon. A glettet a vízzel való összekeverést követő 60 percen belül kell használni.

**GIPSKARTON LEMEZEK CSATLAKOZÁSAINAK GLETTTELÉSE**

Az eredeti élű NORGIPS S lapok függőleges illesztéseinél a hézagoló masszát kb. 10 cm szélességben kell felvinni, majd ebbe bele kell süllyeszteni a papír vagy az üvegfátyol erősítő szalagot. Miután megszáradt, egy második réteg szerkezeti simító masszát viszünk fel a fugára. A lemezek lemezcsavarokkal való csavarozásának helyeit is begletteljük.

Ha üvegszálal hálós erősítőszalagot használnak, akkor azt közvetlenül a gipszkarton lemezek és a perem közötti hézagra lehet felhordani, majd a szerkezeti fugát kétszer is ki kell tölteni hézagoló masszával.

A vízszintes hézagokat vízzel megnedvesítjük, majd a kiválasztott hézagoló masszával töltjük ki.

Miután megszáradt a hézagkitöltő massa, egy újabb réteget viszünk fel, majd papír- vagy üvegfátyol szalagot helyezünk bele.

Ha megszáradt, távolítsa el a felesleges masszát. Így kapjuk meg a fuga szerkezeti rétegét, amelyet a fuga Q1 kitöltési szintjeként határozunk meg.

Az így elkészített fuga alkalmas a Q2, Q3 vagy Q4 szintként meghatározott befejező munkákhoz (lásd a kapcsolódó termékeket).

**TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

- A glettanyagot +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten kell használni. A zárt zsákokat száraz helyiségben, fa raklapokon kell tárolni.
- A keveréshez és a gletteléshez tiszta, rozsdamentes acélból készült eszközöket és szerszámokat használjon - ellenkező esetben a feldolgozási idő lerövidül.
- Felhasználható 12 hónapig.
- További információk [www.norgips.hu](http://www.norgips.hu) weblapon

**NORGIPS sp. z o.o.**

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varsó, PL

[www.norgips.hu](http://www.norgips.hu)

Az ebben a tájékoztatóban szereplő adatok csak termékíráások. Ezek általános iránymutatások, amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, és nem vonatkoznak konkrét alkalmazásokra. Folyamatosan javítjuk és fejlesztjük a cégünk által kínált termékeket,

fenntartjuk a jogot a paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen követelés alapját. Kérdések esetén lépjenek kapcsolatba a Norgips műszaki osztályával / a Norgips képviselőjével.