

Készre kevert glettanyag, melynek rendeltetése gipszkarton lemezek csatlakozásának, valamint más beltéri ásványi felületek vékonyrétegű glettelése



TERMÉK LEÍRÁS

- Gipszkarton lapok csatlakozásainak simító glettelése (Q2)
- Gipszkarton lapok teljes felületű, vékonyrétegű glettelése (Q3, Q4)
- Teljes felületű vékonyrétegű glettelés ásványi aljzatokon

ELŐNYÖK

- Kiváló tapadóképesség
- Tökéletesen sima felületek
- Kis zsugorodás
- Alkalmazható magas páratartalmú környezetben is (fürdőszoba, konyha)
- Géppel is felhordható
- Alkalmazható tűzgátló térelválasztók befejező gletteléséhez (Q2, Q3, Q4)

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Típus	EN 15824:2017
Tűzállóság	A2-s1, d0 – nem éghető
Megengedett vastagság	Egy rétegben 0-3 mm vastagságban felhordható
Felhasználási hőmérséklet	+10°C-tól +25 °C-ig
Kiadósság	0,10 kg/m ² – gipszkarton lapok csatlakozásainak simítása (Q2) 1,5 kg/m ² /mm – teljes felület glettelése (Q3, Q4)
Tapadószilárdság	≥ 0,3 MPa
Felhasználhatósági idő	12 hónap
Csomagolás	Vödrök: 20 kg (33 db raklaponként)

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Csomagolás	Megnevezés	Leírás
	NORGIPS Start	Gipsz glett

Csomagolás	Megnevezés	Leírás
	NORGIPS Start&Finish	Készrekevert kétfunkciós glettanyag



Lap + Profil + **Glett** + Kiegészítők = **NORGIPS megoldás**

MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

Csomagolás (kg)	Mennyiség egy raklapon (db)		Numer GTIN
20	33	660	5905937000756

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat legyen stabil, száraz, portól és laza részekről mentes.
A nedvszívó és instabil aljzatokat mélyalapozóval kell megerősíteni;
például a Knauf Universalgrund.

GLETTANYAG FELHORDÁSA

A glettanyag alkalmazható kézi (glettvassal, vagy hengerrel),
és gépi felhordással is. Egyszerre legfeljebb 3 mm vastagságú
rétegekben lehet felhordani.

KIVITELEZÉSI FELTÉTELEK

A Norgips szárazépítési rendszerek szerelése a nedves munkák
befejezése után kezdhető meg, miután a levegő páratartalmát
a helyiség kiszellőztetésével vagy kiszáritásával lecsökkentették.

A gipszkarton lapok felszerelése és az csatlakozások glettelése
akkor kezdhető meg, ha a helyiségben a hőmérséklet legalább
+5°C, -os a levegő páratartalma pedig nem haladja meg a 70%-ot.

GLETTANYAG ELŐKÉSZÍTÉSE

A glettanyagot használata előtt kicsit át kell keverni, kézi,
vagy alacsony fordulatszámú elektromos keverővel.
Gépi felvitel esetén tiszta víz hozzáadásával kissé hígítható.
Víz hozzáadása után a glettanyagot újra át kell keverni.
A felhordáshoz tiszta szerszámokat kell használni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

- A glettanyag +10°C - +25°C közötti hőmérséklet esetében
használható. Lezárt csomagolásban, + 1°C és + 35°C közötti
hőmérsékleten tárolandó, óvni kell fagytól és közvetlen
napfénytől.
- A termék szavatossági ideje 12 hónap.
- További információk: a www.norgips.hu weboldalon.



NORGIPS Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50 (The Park Warsaw)
02-255 Warszawa
tel. +48 605 338 181

www.norgips.hu

A jelen tájékoztatóban szereplő adatok csak termékleírásnak tekintendők. Ezek
általános iránymutatások, amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, és
nem vonatkoznak konkrét alkalmazásokra. Folyamatosan javítjuk és fejlesztjük a cégünk
által kínált termékeket, és fenntartjuk a jogot a paraméterek előzetes értesítés nélküli
megváltoztatására. A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen követelés alapját.
Kérdések esetén lépjenek kapcsolatba a Norgips műszaki osztályával / a Norgips
képviselőjével.